




物性表

項目		単位	測定方法	物性値
引張強さ	長さ方向	MPa	JIS C-7127	260
	折径方向			180
伸び	長さ方向	%		80
	折径方向			130
引裂き強さ	長さ方向	N/cm	JIS C-7128	3,600
	折径方向			3,400

※上記特性値は、保証値ではありません。

500nmカット品種の透過率DATA



400nmカット品種の透過率DATA

