

ピュアラップ BNX65

物 性				
項目	条件	単位	物性値	測定方法
貫孔強度	常温	kgf	2.5	自社法
伸び	長さ方向(MD)	%	40	ASTM-882
	折径方向(TD)	%	80	
引張強度	長さ方向(MD)	Mpa	600	ASTM-882
	折径方向(TD)	Mpa	750	
収縮率	70°C	MD/TD	3/2	湯中30秒
	80°C	MD/TD	4/3	
	95°C	MD/TD	9/9	
透湿度	40°C × 90%RH	g/m ² ・d	12	モコン
酸素透過度	23°C × 65%RH	cc/m ² ・24h・atm	21	モコン

※物性値は測定値で保証値ではありません。

規 格					
厚み	折径規格	厚み公差	折径公差	巻数※1	最低ロット※2
μ	mm	μm	mm	m/巻	m/アイテム
65	150	65 μ	2.0~-1.0	3インチ紙管 500m巻	最低5,000m より受注
	160				
	170				
	180				
	190				
	200				
	210				
	220				
	230				
	240				
	250				
	260				
	270				
	280				
	290				
	300				
			4%~-0.0		

- ※1)ご希望に応じて500mかせ巻品も対応可能です。
- ※2)透明品の規格となります。着色品は別途相談下さい。
- ・規格表に記載無しのサイズなどはお問合せ下さい。

★商品のお問合せはこちら★

東日本販売課 0463-94-8209