

ピュアラップ NSB

物 性				
項目	条件	単位	物性値	測定方法
引張強度	長さ方向(MD)	Mpa	88	ASTM-882
	折径方向(TD)	Mpa	88	
伸び	長さ方向(MD)	%	150	ASTM-882
	折径方向(TD)	%	170	
収縮率	70℃	MD/TD	13/13	浸漬30秒
	80℃	MD/TD	23/23	
	95℃	MD/TD	32/32	
透湿度	40℃×90%RH	g/m ² ・d	15	モコン
酸素透過度	23℃×65%RH	cc/m ² ・24h・atm	50	モコン

※物性値は測定値で保証値ではありません。

規 格					
厚み	折径	厚み公差	折径公差	巻数※1	最低ロット※2
	規格	40 μ	基準値中心	3インチ紙管	
μ	mm	μm	mm	m/巻	
40	50	37~43	3.0~-1.0	1000m巻	最低5000m より受注
	60				
	70				
	80		4.0~-1.0		
	90				
	100				
	110				
	120		4%~-0.0		
	130				
	140				
	150				
	160				
	170				
	180				
190					
200					

- ※1)ご希望に応じて500m巻、かせ巻も対応可能です。
 ※2)透明品の規格となります。着色品は別途相談下さい。
 ・規格表に記載無しのサイズなどはお問合せ下さい。

★商品のお問合せはこちら★

東日本販売課 0463-94-8209