



物性表

項目		単位	測定方法	物性値
引張強さ	長さ方向	MPa	JIS C-7127	70
	折径方向			100
伸び	長さ方向	%		400
	折径方向			150
引裂き強さ	長さ方向	N/cm	JIS C-7128	2,800
	折径方向		2,400	
絶縁破壊強さ		kV/mm	JIS C-2133	156
耐電圧 [※]		—	5kV × 1min	異常なし

※試験電圧5kV 印加時間1分間

上記特性値は、保証値ではありません。