



物性表

項目		単位	測定方法	物性値
引張強さ	長さ方向	MPa	JIS C-7127	58
	折径方向			84
伸び	長さ方向	%		175
	折径方向			125
引裂き強さ	長さ方向	N/cm	JIS C-7128	2,010
	折径方向			1,900
シール強度		N/cm	※1	6.2

※ 115mm幅 引張りスピード 200mm/min
上記特性値は、保証値ではありません。