

制定：1999年10月15日

改訂：2003年10月28日

グンゼ株式会社
プラスチックカンパニー

標準物性値

品種：HP17（両面コロナ処理）

項目	単位	標準値		測定法
ヘイズ	%	7.5		JIS K-7105
ぬれ指数	mN/m	内面 54以上	外面 54以上	JIS K-6768
静摩擦係数	-	内-内 0.60	外-外 0.63	ASTM D-1894準拠
動摩擦係数	-	内-内 0.56	外-外 0.60	ASTM D-1894準拠
引張強度	MPa	MD 185	TD 245	JIS K-7127
引張伸度	%	MD 133	TD 70	JIS K-7127
ヤング率	GPa	MD 3.9	TD 3.0	JIS K-7127
加熱収縮率	%	MD 2.0	TD -0.2	沸騰水 30秒
貫孔強度	N	9.5		JIS Z-1707
衝撃強度	J	1.1		打ち抜き式イパ°外テスター
層間強度	N/cm	2.8		グンゼ法
酸素透過度	ml/m ² ・d・MPa	5.9		ASTM D-3985 20°C 65%RH

※ 上記データは代表物性値であり規格値ではありません