

制定：2016年7月21日

改訂：

グンゼ株式会社
プラスチックカンパニー

標準物性値

品種：PF25（片面コロナ処理）

項目	単位	標準値		測定法
へいず	%	6.3		JIS K-7105
ぬれ指数	mN/m	内面 54以上	外面 44	JIS K-6768
静摩擦係数	-	内-内 0.56	外-外 0.36	ASTM D-1894準拠
動摩擦係数	-	内-内 0.50	外-外 0.29	ASTM D-1894準拠
引張強度	MPa	MD 287	TD 357	JIS K-7127
引張伸度	%	MD 137	TD 98	JIS K-7127
加熱収縮率	%	MD 1.8	TD 0.3	沸騰水 30秒
貫孔強度	N	20.0		JIS Z-1707
衝撃強度	J	1.9		打ち抜き式1/4°外刃-
層間強度	N/cm	1.8		グンゼ法
酸素透過度	ml/m ² ·d·MPa	6.9		ASTM D-3985 20°C 65%RH

※ 上記データは代表物性値であり規格値ではありません