

制定：2010年7月27日

グンゼ株式会社
プラスチックカンパニー

HEPTAX物性表

品種：VF15（片面コロナ処理）

項目	単位	測定値		測定法
へいず	%	4.3		JIS K-7136
ぬれ指数	mN/m	内面 54以上	外面 44	JIS K-6768
静摩擦係数	-	内-内 0.72	外-外 0.41	ASTM D-1894
動摩擦係数	-	内-内 0.69	外-外 0.38	ASTM D-1894
引張強度	MPa	MD 240	TD 372	JIS K-7127
引張伸度	%	MD 153	TD 78	JIS K-7127
ヤング率	GPa	MD 3.3	TD 2.3	JIS K-7127
加熱収縮率	%	MD 1.5	TD -1.4	沸騰水 30秒
貫孔強度	N	10.1		JIS Z-1707
衝撃強度	J	1.0		打ち抜き式イパ°外テスター
層間強度	N/cm	2.0		グンゼ法
酸素透過度	ml/m ² ·d·MPa 20°C×65%RH	78.0		JIS K-7126

※ 上記データは代表値であり規格値ではありません